

Kvalitativní třídy palubek

dle ČSN 492110

Třída A

dovoleno:

černé tužkové suky do 5 mm; zdravé srostlé suky, částečně srostlé suky, křídlové suky; ojediněle vypadlé a poškozené hranové suky, není-li porušeno krytí; sukové zátky u max. 10% dílců; vytrhaná vlákna v okolí suků do 20% plochy suku; ojediněle smolníky do 2x25 mm nebo stejné plochy; vlasové trhliny; dřev na 1/3 délky o šířce max. 5mm; obliny na rubové straně není-li, není-li porušena drážka nebo pero; zárost kůry ojediněle do rozměru 5mm x 50 mm nebo stejné plochy.

nedovoleno:

díry po sucích a shnilé suky; napadení houbami a plísní; poškození hmyzem; stopy po prokladech

Třída B

dovoleno:

jako třída A navíc mohou obsahovat: ojediněle vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky do 15 mm; zátky po sucích z téhož dřeva; hranové suky bez omezení; smolníky 2x35 mm nebo stejné plochy neomezeně; tři smolníky 6x150 mm na 1m délky; pronikající trhliny (max. 1 mm šířky) do 300 mm; na lícové straně slabé zbarvení; na rubové straně neomezeně.

nedovoleno:

odlupčivé trhliny; napadení houbami a plísněmi; poškození hmyzem

Třída C

Třída C obsahuje dílce, které nesplňují požadavky třídy B. Dílce musí splňovat konečný účel použití.

Třída AB

Je definována jako třída, která obsahuje nejméně 40% dílců třídy A a 60% dílců třídy B.